

FREDSTED

Datablad | Fredsted Fugtspærre

FREDSTED

Produktinformation



Fredsted Fugtspærre

Type:	1-komponent polyurethan
Farve:	Klar
Konistens:	Tyndtflydende transparant væske
Vægtfylde efter behandling:	Ca. 1.15 kg/ltr
Lagerholdbarhed:	Mindst 6 måneder i uåbnet emballage. Opbevares køligt, men frostfrit

Produktbeskrivelse og anvendelse:

Fredsted Fugtspærre er en 1-komponent polyurethanbaseret fugtspærre, der kan anvendes såvel mod restbyggefugt i ny udstøbte betongulve samt i eksisterende beton-konstruktioner med for højt fugtindhold.

Fugtspærren kan anvendes som primer på anhydrit, hærdeplast, cementbunde og asfaltbundne underlag

Fugtspærren bør dog ikke anvendes til sikring mod vedvarende fugtpåvirkning

Fugtspærren er EC1 + indeklimamærket

Afhærdet fugtspærre farve: *Klar*

Modstår max. 95% restbyggefugt i betongulve (85% ved gulvvarme).

Brugsanvisning:

Forberedelse:

Undergulvet skal være fast, tørt, rent, støvfrit og fri for fedtstoffer. Evt. cementhud/slam bortslibes. Der skal altid støvsuges inden påføring af fugtspærre. For at opnå fugtspærring på højest mulige niveau, kræves et helt plant gulv som evt. opnås ved slibning af overfladen. En ru overflade vil kræve flere lag fugtspærre for at opnå samme niveau af fugtspærring. Der må ikke fugtspærres over revner og dilationsfuger pga risiko for for store lagtykkelser af fugtspærren. Revner lukkes inden fugtspærring

Anvendelsesforhold:

Undergulvstemperatur: min. 15 °C – max. 25 °C

Rumtemperatur: min. 15 °C – max. 25 °C

Luftfugtighed: max 80 % RF

Underlagets temperatur skal være mindst 3°C over dugpunktet

Brugstid:

20-30 minutter ved 50% relativ luftfugtighed og 20° grader.

Genbehandlingstid:

Næste lag påføres maksimalt 24 timer efter første lag

Parketlimning:

Fugtspærren skal minimum tørre 24 timer ved 20° grader før parketlimning må begyndes.

Påføring:

Fugtspærren påføres undergulvet med rulle eller pensel i en mængde på 120 g/m² i første lag og 100 g/m² i 2.lag. Efter 2.lag skal hele overfladen være mættet. Hvis der er umættede områder, skal der påføres et lag mere. Limning på 1K fugtspærre 607 må tidligst ske 24 timer efter sidste lag fugtspærre. Når første lag er tørt, eller efter maksimalt 24 timer, påføres endnu et lag i en mængde på 100 g/m². Det andet lag påføres vinkelret på første lag. Mens det andet lag stadig er vådt i strøs kvartssand med ca. 1 kg pr. m². (kun gældende ved spartling). Kwartssandet sikrer at den efterfølgende spartling/limning får tilstrækkelig vedhæftning til fugtspærre. Spartellagets tykkelse afhænger af styrkekravet til den samlede konstruktion. I tilfælde hvor der limes direkte på fugtspærre skal der anvendes ikke vandbaserede lime, som f.eks. Fredsted Parketlim. Når fugtspærre er tør, fejes overskydende sand væk med en kost. Fugtspærre kan anvendes som primer til anhydrit, hærdeplast, cement bundne og asfalt bundne underlag. Der anvendes 100-350g/ m² afhængig af overfladen. Overfladen skal stå blank.

Når fugtspærre er tør, fejes overskydende sand væk med en kost.

Fredsted fugtspærre kan anvendes som primer til anhydrit, hærdeplast, cement bundne og asfalt bundne underlag.

Der anvendes 100-350g/ m² afhængig af overfladen. Overfladen skal stå blank.

Rengøring:

Hænder vaskes med vand og sæbe.

Sikkerhed:

Mal-kode: 00-3

Faresætninger:

Opbevares utilgængeligt for børn.

Undgå kontakt med huden.

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Kommer stoffet på husem. vaskes straks med store mængder vand.

Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm

Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

For yderligere information om sikkerhed henvises der til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Fredsted Floors A/S
Axel Kiers Vej 10
8270 Højbjerg, Danmark

info@fredstedfloors.com
+45 48 27 00 50

Opdateret: Fredsted Floors. Juli 2021